

环保稳定剂

SONGSTAB KP-L901

液体钾锌热稳定剂

特点

低温催发泡白度好泡孔均一

物性

组成: K-Zn 复合物

外观: 淡黄色透明液体

比重: 0.925~0.965 (25°C)

折射指数: 1.445~1.465 (25°C)

- PVC 发泡制品的催发泡。
- 缩短发泡时间。
- 高填料体系下发泡结构均一。
- 用于皮革、墙纸以及发泡垫等。
- 其它更多信息, 请参考该产品的物质资料安全表 (MSDS)。

工艺

涂布等。

应用

用于皮革、墙纸及发泡垫等。

质量

严格的现代化生产工艺保证产品质量的稳定。

储存

常温下干燥保存; 如果打开使用, 请注意密封。

典型配方

糊树脂	100
增塑剂	60~120
发泡剂	3~6
KP-L901	2.0~5.0
降黏剂	根据需要
碳酸钙	根据需要
TiO ₂	根据需要